PATEL

Silicona Acética PAT 322 Transparente Cartucho 280ml Patel

SKU: PR-00593

Silicona acética PAT 322 de Patel: sellador de silicona monocomponente de curado rápido a temperatura ambiente, elástico, impermeable, resistente a la intemperie y con fungicida incorporado. Cartucho de 280 ml.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	PR-00593
Marca	Patel
Producto	Silicona acética PAT 322
Tipo	Sellador de silicona monocomponente
Presentación	Cartridge 280 ml
Densidad	0,956 g/cm³
Tiempo libre de tack	8 min
Dureza Shore A	25
Elongación de ruptura	120,3 %
Capacidad de movimiento	12,5 %
Velocidad de curado	3 mm/d
Almacenaje	9 meses

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad	Condición
Densidad	0,956	g/cm³	GB/T 13477
Tiempo libre de tack	8	min	GB/T 13477
Módulo de tracción	0,1 - 0,4	MPa	23 °C / GB/T 13477
Módulo de tracción	0,1 - 0,6	MPa	-20 °C / GB/T 13477
Extrusión	1249	mL/min	GB/T 13477
Velocidad de curado	3	mm/d	
Dureza Shore A	25		GB/T 531
Elongación de ruptura	120,3	%	GB/T 13477
Capacidad de movimiento	12,5	%	GB/T 13477
Almacenaje	9	meses	Lugar ventilado y a la sombra

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Silicona acética PAT 322 es un sellador de silicona monocomponente de curado rápido a temperatura ambiente. Presenta alta resistencia, buena cohesión, baja permeabilidad, elasticidad permanente, impermeabilidad y resistencia a la intemperie, con fungicida incorporado.

USOS RECOMENDADOS

Recomendada para instalación de puertas y ventanas, sellado y reparación de vidrio, acristalamiento, vitrinas y letreros. Adecuada para aplicaciones de construcción y terminaciones donde se requiere sellado elástico y resistente.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo, grasa o contaminantes mediante pistola de calafateo. Formar un cordón continuo, alisar antes de la formación de piel y dejar curar a temperatura ambiente.

LIMPIEZA, LIMITACIONES, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

- Limpieza: limpiar excedentes frescos antes del curado con solvente o limpiador compatible. El material curado debe retirarse mecánicamente.
- Limitaciones: no aplicar sobre superficies contaminadas o incompatibles sin prueba previa. Por su curado acético, validar compatibilidad sobre metales sensibles, superficies alcalinas o sustratos que puedan verse afectados por ácido acético.
- Almacenamiento: en lugar ventilado, fresco y a la sombra. Vida útil referencial: 9 meses en condiciones ambientales adecuadas.
- Seguridad: evitar contacto con piel y ojos y la inhalación de vapores durante el curado. Usar en áreas ventiladas, con guantes y lentes cuando sea necesario. Mantener fuera del alcance de niños. En emergencia contactar CITUC: +56 2 2635 3800.